



NOVOMIX

COLLE POLYURETHANE BICOMPOSANT

CARACTERISTIQUES

Produit hautement performant à base de polyuréthane bicomposant pour le collage et la réparation rapide de tous les matériaux.

Pourvu d'un durcissement rapide, le mélange garde sa flexibilité afin de résister aux vibrations.

Peut être percé, poncé ou taraudé après 30 minutes.

Peut être peint après 60 minutes.

Produit idéal pour les réparations de pare-chocs, spoilers, rétroviseurs,...

Très utilisé dans les services maintenance pour la réparation des pièces non soudables.

Disponible en noir ou translucide.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Temps de mélange : 1 minute.
- Temps de travail : 1,5 minutes.
- Maniable à 22°C : 15 minutes.
- Durcissement : 15 minutes.
- Résistance traction : 2 600 N/cm².
- Résistance cisaillement : 1 350 N/cm².



Consultez nos FDS sur



MODE D'EMPLOI

- Les supports doivent être propres et exempts de particules friables.
- Placer la cartouche dans le pistolet bi poussoir et s'assurer que les 2 composants sortent de façon égale.
- Placer l'embout mélangeur.
- Presser sur la gâchette afin de faire sortir la quantité nécessaire.
- Assembler ou réparer.



PRECAUTIONS EVENTUELLES

Changer l'embout mélangeur après 1 minute de non utilisation.

Nettoyer à l'aide d'un chiffon les sorties de la cartouche afin de ne pas créer de particules durcies qui rendraient inutilisable la cartouche.

Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 1 / décembre 2009

